



Bamboo Co Eco-Shield Decking

El decking Bamboo Co Eco-Shield es una tabla de alta densidad y resistente a la corrosión, fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas. Esta tecnología única y patentada proporciona a nuestras tablas la clase de durabilidad más alta, cumpliendo con las normas de seguridad de la Unión Europea. La densidad de las tablas las convierte en uno de los productos más fuertes, duraderos y sostenibles del mercado.

Otra característica especial del decking Bamboo Co Eco-Shield es su sistema de empalme en los extremos (posible solo con materiales extremadamente estables), que permite la conexión de tablas de forma ilimitada en sentido longitudinal. Nuestras tablas están diseñadas con lados simétricos para permitir el uso de ambas superficies (lisa o con ranuras finas), según la preferencia del cliente, y facilitan la instalación con la ayuda de nuestros sujetadores especialmente diseñados.



Código de producto	Color / Acabado	Superficie	Ranura lateral	Empalme en los extremos	Dimensiones
DECK-COF-25	café / aceite woca	Reversible (liso/ranura fina)	si	si	1860*139*20mm

Características Técnicas y certificaciones		
Ítem de prueba	Resultado	Norma
Clase de Resistencia al fuego	Bfl-s1	EN 13501-1:2018
Exposición a Rayos UV	grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	8.61N/mm ²	EN 1534-2010
Densidad	1.12-1.15g/cm ³	GB/T 30364-2013
Tasa de humedad	6-15%	GB/T 30364-2013
Tasa de hinchazón en espesor	≤1%	GB/T 30364-2013
Tasa de hinchazón en ancho	≤0.1%	GB/T 30364-2013
Hinchazón en espesor tras inmersión en agua	0.20%	EN317:1993



Módulo de flexión	12900Mpa	EN ISO 178:2010/Amd.1:2013 método A
Determinación de resistencia	8.61N/mm2	EN1534-2010
Prueba de envejecimiento por luz-UV	Escala de grises 3-4	ISO 4892-3:2016 ciclo 1&ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005
Resistencia al deslizamiento	SRV "seco" = 74	CEN/TS 15676 : 2007
Prueba de durabilidad	Clase 1(muy duradero)	EN 350:2016
Emisión de formaldehído	0.001mg/m³	EN717-1:2004
Resistencia a la indentación	9.5kg/mm²	EN1534
Garantía	25 años	



Nota: Se ha tenido cuidado para garantizar la precisión de esta información. La información está sujeta a cambios. Por favor, consulte nuestro sitio web para la versión más actualizada.

