


Bamboo Co Eco-Shield Decking

El decking Bamboo Co Eco-Shield es una tabla de bambú de alta densidad y anti-corrosiva hecha de fibras de bambú comprimidas. Esta tecnología patentada única proporciona a nuestra tarima la clase de durabilidad más alta que cumple con los estándares de seguridad de la UE. La densidad de las tablas lo convierte en uno de los productos más fuertes, duraderos y sostenibles en el mercado. Otra característica especial del decking Bamboo Co Eco-Shield es el sistema de empalme en los extremos (solo posible con materiales extremadamente estables), lo que permite la conexión de tablas ilimitadas (a lo largo).

Nuestras tablas están procesadas con lados simétricos para permitir el uso de ambas superficies (lisas o con pequeña ranura), dependiendo de la preferencia del cliente, y facilita la instalación con la ayuda de nuestros sujetadores especialmente diseñados.



Código de producto	Color / acabado	Superficie	Ranura lateral	Empalme de extremos	Dimensiones
DECK-NAT-25	Natural/aceite woca (transparente)	Reversible (liso/ranura fina)	Si	si	1860*139*20mm

Características técnicas y certificaciones		
Item de prueba	Resultado	norma
Clase de Resistencia al fuego	Bfl-s1	EN 13501-1:2018
Exposición a los rayos UV	Grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	8.61N/mm ²	EN 1534-2010
Densidad	1.15-1.18g/cm ³	GB/T 30364-2013
Contenido de humedad	6-15%	GB/T 30364-2013
Tasa de hinchamiento en espesor	≤2%	GB/T 30364-2013
Tasa de hinchamiento en ancho	≤0.2%	GB/T 30364-2013
Tasa de expansión tras 1 hora en agua hirviendo	≤5%	N/a
Tasa de expansión tras 24 horas de inmersión en agua	≤2%	N/a
Determinación de la Resistencia	8.61N/mm ²	EN1534-2010
Prueba de envejecimiento lumínico-exposición UV	Escala de grises 3-4	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1&ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005
Resistencia al deslizamiento		



	R10	CEN/TS16165AnexoB-DIN51130
Prueba de durabilidad	Clase 1 (muy duradero)	EN 350:2016
Emisión de formaldehído	0.001mg/m³	EN717-1:2004
Resistencia a la indentación	9.5kg/mm²	EN1534
Módulo de elasticidad	14060N/mm²	(EN ISO 178-2019)
Resistencia a la flexión	148.7Mpa	(EN ISO 178-2019)
Garantía	25 años	N/a



Nota: Se ha tenido cuidado para garantizar la precisión de esta información. La información está sujeta a cambios. Por favor, consulte nuestro sitio web para la versión más actualizada.

